

## Клей для плитки 25 кг



Харків, Україна

Продам клей для плитки ЗК-1 25 кг ХСМ ( для внутренних работ). Возможен заказ по телефону. Доставка по Харькову и Харьковской обл.

Клеевая смесь для закрепления плитки ЗК1 ХСМ

для внутренних работ

для облицовки керамической плиткой и другой плиткой

(с водопоглощением более 3%) недеформируемых оштукатуренных,

бетонных, кирпичных оснований стен и полов,

которые эксплуатируются внутри сооружений в обычных условиях

все сухие строительные смеси ХСМ

Описание

Смесь изготовлена на основе портландцемента, минерального заполнителя и функциональных добавок ведущих европейских производителей. Обладает высокой прочностью сцепления, устойчива к смещению с вертикальных поверхностей, экологически безопасна.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Для облицовки пригодны ровные, прочные и очищенные от загрязнений (пыли, краски, масла) препятствующих прочному сцеплению основания. Поверхности с высоким водопоглащением необходимо предварительно грунтовать. За сутки до облицовки непрочные участки необходимо удалить, небольшие выемки можно выровнять раствором «ЗК1».

Приготовление растворной смеси

Сухая смесь смешивается с чистой водой (температура воды 20±50С) в соотношении 0,21 – 0,22 л воды на 1 кг смеси ( 5, 25–5, 5 л на мешок 25 кг). Сухую смесь высыпают в емкость с заранее отмеренным количеством воды и перемешивают при помощи дрели с насадкой до получения однородной по всему объему смеси. Затем дают растворной смеси выстояться в течение 5 минут для созревания и повторно перемешивают. Использование растворной смеси, возможно, на протяжении 2-х часов.

## Порядок работ

Смесь наносится на основание плоской стороной шпателя, а затем равномерно распределяется зубчатой стороной шпателя. Размер зубца должен соответствовать размеру плитки (для плитки 20\*20 см – размер зубца 6 мм; для плитки 30\*30 см – размер зубца 10 мм). Плитка должна быть уложена не позднее 20 минут после нанесения смеси на основание. После укладки плитки её положение можно корректировать в течение 10 минут. Растворную смесь покрывшуюся «коркой» необходимо снять и, перемешав, нанести вновь. Затирку швов рекомендуется делать по истечении 48 часов. Работы необходимо проводить при температуре воздуха и основания от +50С до +300С.

## Примечание

Все рекомендации и показатели качества верны при температуре окружающей среды +20 0С и относительной влажности 60 %. В других условиях возможно изменение рабочих параметров смеси. Смесь для закрепления плитки «ЗК1» содержит цемент, при взаимодействии с водой протекает щелочная реакция, поэтому необходимо защищать глаза и кожу. При попадании раствора в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

## Упаковка

Бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

## Хранение

Хранить в сухом помещении, гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке не более 12 месяцев с даты изготовления.

## Технические характеристики

### Условное обозначение смеси

Ц.2.ЗК1 ДСТУ-П Б В 2.7-126:2006

### Пропорция смеси

0, 21 – 0, 22 л воды на 1 кг сухой смеси

### Расход смеси

от 2 кг/кв. м

### Жизнеспособность раствора

до 2 часов

### Открытое время

20 минут

### Время коррекции

10 минут

### Смещение плитки

не более 0, 5 мм

### Прочность сцепления с основой после:

выдерживания в воздушно-сухих условиях

замачивания в воде

не менее 0, 5 Мпа

не менее 0, 5 МПа

---

Price: **27 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**СтройБаза "ПОБЕДА"**

**0675799012, 7332000,**

**пер. Цигаревский 8/10**